



## DECOPRO ORO

MAXIMA CUBRICIÓN.

### REFERENCIA:

Código producto: 011022

### DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate, formula con las mejores materias primas para conseguir la mejor cubrición. Ideal para cubrir pladur, yesos proyectados. Cubre más en menos capas. Aromatizado. Producto formulado con todas las materias primas con certificado ecológico y de origen europeo. Vinilico de alta calidad.

### USOS:

- Exterior: se aplicará sobre superficies como fachadas de edificios, patios de luces, etc. para decoración y protección.
- Interior: en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

### PROPIEDADES:

- Traspirable. La película que forma es permeable al aire y vapor de agua.
- Excelente rendimiento.
- Gran poder cubriente.
- Excelente opacidad y blancura. No amarillea.
- Muy lavable.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Resistente a la alcalinidad del soporte.
- Excelente resistencia al frote.
- Excelente adherencia.
- Excelente nivelación.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.

### MODO DE EMPLEO:

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Primera capa diluir con un 10% de agua.
- Segunda y posteriores capas diluir con un 5% de agua.

### NOTA:

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las indicaciones se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por tanto tienen carácter orientativo. No obstante y dado que la utilización del producto queda fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos del uso incorrecto del mismo.*

## **NORMAS DE APLICACIÓN:**

### **Superficies nuevas:**

Eliminar polvo, grasas, salitres moho u otros contaminantes. Aplicar una capa de fijador IMPER-DURCAPLAST, para fijar e igualar la absorción del soporte. Aplicar la pintura según modo de empleo.

### **Superficies Antiguas:**

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc., así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción. Nivelar irregularidades con plaste y/omasilla Durcaplast. Dejar secar y lijar. Aplicar una mano de fijadorImper-Durcaplast, para fijar e igualar la absorción del soporte. Aplicar la pintura según modo de empleo.

## **HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:**

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

## **RECOMENDACIONES:**

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar a temperaturas superiores a 40°C.
- Mezclar bien el contenido del envase por agitación antes de aplicar.
- No se debe iniciar el proceso de aplicación tiempo inestable que amenace lluvia y/o heladas.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10%.
- Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger del sol y preservar del frío y/o heladas.
- El tiempo mínimo de almacenamiento en su envase original y bien cerrado es 1 año.

## **ENVASES:**

4 Y 14 Litros.

## **RENDIMIENTO TEÓRICO:**

9-10 m<sup>2</sup>/L.

## **TIEMPO DE SECADO:**

- Secado al tacto de 30 minutos a 1 hora.
- Secado total de 15 a 20 días.

## **NOTA:**

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las indicaciones se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por tanto tienen carácter orientativo. No obstante y dado que la utilización del producto queda fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos del uso incorrecto del mismo.*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR
PH		8,90± 0.1
OPACIDAD A 200 MICRAS	UNE-EN-ISO-48259:1992	99,08 %
DENSIDAD 23°C	UNE-EN ISO 2811-1:2016	1,60 ± 0.01 g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDAD BROOKFIELD	UNE EN ISO 2884-2:2007	190 ± 5 PS
RESISTENCIA AL LAVADO	UNE 13300	CLASE 1
LIGANTE		AGUA
TEMPERATURA MINIMA FORMACION FILM		5°C

### **NOTA:**

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las indicaciones se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por tanto tienen carácter orientativo. No obstante y dado que la utilización del producto queda fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos del uso incorrecto del mismo.*