

## POLPARQUET ECOBARP AL AGUA



**Descripción del Producto** Barniz al agua y de alta calidad a base de resinas especiales de máximas prestaciones



### Características Técnicas

Color	Incoloro (en película seca)
Aspecto	Brillante y satinado
Secado al tacto	30-60 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 24 horas
Rendimiento	8 - 10 m <sup>2</sup> /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

### Propiedades

Facilidad de aplicación  
 Poder de relleno  
 Máximo Rendimiento  
 Alta dureza y equilibrada elasticidad  
 Resistente a la abrasión, a desgastes, fregados, vertidos de agentes domésticos de limpieza y alcalís.  
 Acabados adherentes, duraderos, nobles y decorativos

### Aplicaciones

Adecuado para sellado y acabado de suelos de madera en interiores.

### Modo Empleo

Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas y uniformes y bien extendidas  
 A brocha, cepillo y ocasionalmente a pistola, ajustar viscosidad con Agua.

### Preparación de Superficies

Sobre superficies sin barnizar: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.  
 Sobre superficies en maderas barnizadas o pintadas ya, envejecidas y deterioradas: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como en el caso anterior  
 Aplicar la primera mano diluida, y la segunda y tercera mano, ligeramente diluida o al uso, lijar suavemente entre capas para facilitar la adherencia y mejorar el acabado  
 Sobre maderas tropicales aplicar previamente, dependiendo del tipo de madera, 1-2 manos de Sellador Aislante Madera Tropicales. Ref. I6860

### Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

### Otros Datos

Envasado 0.750L, 4L

COVS GR/L

102

**Observaciones**

---

No almacenar los envases abiertos o empezados.  
Aplicar con buena renovación de aire.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 25-05-2018 Esta ficha anula todas las anteriores.*